



PISO MODULAR TEJIDO FICHA TÉCNICA

ESPEJOR TOTAL	25 mm
CURVATURA	< 2 mm
TAMAÑO DE LA TABLETA	0,50 x 0,50 ml
PRESENTACIÓN	20 Tabletetas (5m2 x caja)
PESO TOTAL gr/m2	3-3.5 + /-10%
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	Grado 4
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	< 0.25%
ENERGÍA RADIANTE	CLASE B – S1
DENSIDAD ÓPTICA DE HUMO	< 450
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	Coefficiente de fricción estática 0.9
ESTABILIDAD DE COLOR	> 6
RESISTENCIA QUÍMICA (CLORO)	Excelente resistencia a sustancias químicas (cloro)
RESISTENCIA A CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA	< 2.0 kv (SOBRE CONCRETO)
COMPOSICIÓN*	20 % Plástico
(Variaciones menores según referencias)	70-72 % PVC
	6-10 % Poliéster